



RASANTE G90

Stěrka pro obnovu vertikálních povrchů

Vlastnosti produktu

RASANTE G90 je stěrka pro vyhlazení a obnovu povrchů jako hrubá omítka a velmi výrazné nerovnosti, ideální pro aplikaci v tenkých i tlustých vrstvách a s vlastností rychlého zasychání.

Produkt RASANTE G90 lze použít k vyplnění, vyhlazení a obnovu vertikálních vnitřních povrchů, díky kvalitativním znakům jako snadná aplikace, elasticita i v tlustých vrstvách, možnost vyhladit ho dohladka nebo nechat nahrubo, rychlost zasychání a vysoká plnicí schopnost.

Oblast použití

RASANTE G90 je vynikajícím produktem, který nachází široké uplatnění v interiérech, zejména pro výplň, obnovu a vyhlazení povrchu stropů a stěn; je také výborným řešením pro výplň rozšířených dutin, hlubokých trhlin a jako dodatečná omítka pro vyplněných hlubokých prasklin. Může být také použit na obklady po důkladném očištění nebo omytí.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný a stabilní a nesmí být kontaminován přítomností prachu, nečistot nebo jinými oddělovacími prvky; proto musí být odstraněny vrstvy tapet, barev nebo omítek, které již nepřilhnají k povrchu.

Příprava produktu

Produkt RASANTE G90 musí být smíchán s vodou těsně před použitím, v poměru cca 4,5 l vody na 12,5 kg prášku. Přidejte vodu do prášku a promíchejte mechanickým mixérem až do dosažení homogenní směsi.

Způsob aplikace

Produkt může být aplikován v požadované tloušťce v jednom zákroku a po cca 45 minutách je možné provést další kroky jako vyhlazení s RASANTE G90. Po cca 2 hodinách od aplikace je možné provést pryskyřičné potahy MATERIA v nízkých vrstvách. Pro vysoké vrstvy vyčkejte alespoň 6-8 hodin.

Technické vlastnosti

TECHNICKÝ ÚDAJ	JEDNOTKA MĚŘENÍ	HODNOTY
Zjevná specifická hmotnost	kg/l	1,0
Hmotnost čerstvého produktu	kg/l	1,4
Doba použití při 20 °C	Min	Cca 30 min
Spotřeba materiálu	-	1,0 kg prášku na m ² /mm
Následná aplikace	Hod	po cca 8 hod
Hodnota pH	-	10 - 12
Teplota při aplikaci	°C	Nad +5 °C, max. +35 °C

Skladování	-	cca 16 měsíců v suchém prostředí a neotevřeném balení
Pot Life	hod	30 min
Pevnost v tlaku	N/mm ²	6 po 1 dni 12 po 7 dnech 16 po 28 dnech
Pevnost v tahu-ohybu	N/mm ²	2 po 1 dni 4 po 7 dnech 5 po 28 dnech

Balení

10 kg kýbl

Pro další informace kontaktujte techniky Decor Italia na tel. čísle +420.281.86.10.89.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na společných zkušenostech v této oblasti, bez specifických implicitních a explicitních záruk. Aplikace a použití našich výrobků probíhá mimo naše kontrolní možnosti, a proto zcela na vlastní zodpovědnost.