



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

pan**DOMO** CTM

**MATNÁ TRANSPARENTNÍ VRSTVA  
PRO PODLAHY PANDOMO K1**

---

Průhledný 2-složkový pryskyřičný nátěr  
neobsahující rozpouštědla

Hedvábně matný

Otěruvzdorný

Bezbarvý

---

Ardex Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40  
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021  
Fax 0043/2754/2490  
E-mail: office@ardex.at  
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.  
Kameníčková 2  
616 00 Brno  
tel.: 541 249 922  
fax: 541 213 962  
E-mail: ardex@ardex.cz  
Internet: www.ardex.cz

## MATNÁ TRANSPARENTNÍ VRSTVA PRO PODLAHY PANDOMO K1

---

### Oblast použití:

#### Pro vnitřní prostory.

Používá se pro matný nátěr na PANDOMO CTG lesklý.

### Druh výrobku:

PANDOMO CTM matný je hedvábně matná, 2-složková tekutá umělá hmota, emulgovaná s vodou a neobsahující rozpouštědla, na bázi umělých pryskyřic.

Oblast použití přípravku PANDOMO CTM matný: suché zatížení při teplotách od -30 °C do 80 °C. Je otěruvzdorný a bezbarvý.

### Zpracování:

PANDOMO CTM matný se používá pouze jako nátěr na vrstvě přípravku PANDOMO CTG lesklý .

Relativní vlhkost vzduchu nesmí před zpracováním a během zpracování překročit 70 %. Teplota podlahy přitom nesmí být výrazně nižší než teplota vzduchu (nebezpečí srážení vlhkosti).

Optimální teplota pro zpracování je 20 °C.

PANDOMO CTM matný je dodáván v přesně stanoveném poměru. Tvrdivlo (složka B) se beze zbytku vmíchá do základní složky A. Složky A a B se důkladně míchají mechanickým míchadlem (pomaloběžnou vrtačkou s max. 300 ot./min) tak dlouho (cca 1,5 až 2 minuty), až je směs homogenní. Následně se celé množství materiálu přemísť do čisté nádoby a ještě jednou promíchá (max. 1 minutu).

Během zpracování je směs třeba občas rozmíchat, aby se zamezilo sedimentaci materiálu.

Nezpracovávejte hmotu přímo z nádoby, ve které byla dodána.

PANDOMO CTG lesklý je možno nanášet krátkovlasým válečkem. PANDOMO CTM matný nanášejte v každém případě jen v tenkých vrstvách.

Při natírání vznikne nejprve bělavý film, který po zaschnutí zůstane bezbarvý/průhledný.

### Pokyn pro údržbu:

První ošetření nalakované podlahy je třeba provést vhodnou emulzí, jaká se obvykle používá pro ošetření PVC a linolea. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu pro čištění a údržbu.

### Pozor:

Během fáze schnutí a vytvrzení je třeba zajistit dobrou výměnu vzduchu (suchý vzduch), je třeba zamezit vzniku prachu a ostatních nečistot, které se na podlaze mohou shromažďovat.

Nezpracovávat při teplotách nižších, než 15 °C.

### Chemická odolnost:

PANDOMO CTM matný je v suchém a vytvrzeném stavu odolný proti olejům, tukům, pohonným hmotám, je vodovzdorný a nezmýdelňuje. Chemikálie by se měly vždy rychle odstranit.

### Stálobarevnost:

PANDOMO CTM matný vykazuje pod UV zářením jen nepatrnou tendenci ke žloutnutí.

### Čištění a likvidace:

Pracovní zařízení a nářadí je třeba po použití ihned důkladně omýt vodou. Pokyny pro likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním datovém listu.

### Upozornění:

PANDOMO CTM matný je po vytvrzení fyziologicky nezávadný. Složky A a B dráždí nechráněnou kůži a oči. Dbejte na to, aby se kůže a oči nedostaly do styku s materiálem.

Doporučujeme, aby při zpracování byly nošeny gumové rukavice a ochranné brýle. Potřísnění kůže okamžitě odstranit vodou a mýdlem. Dojde-li k zasažení oka, vypláchněte oko okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte očního lékaře.

Jinak je třeba v každém případě dodržovat všeobecné předpisy příslušných profesních družstev, např. poučení A 6 pro zpracování polyesteru a umělých pryskyřic v chemickém průmyslu.

### Přepravní a bezpečnostní označení:

Označení:

Pryskyřičná složka A: Xi „dráždivý“

Pryskyřičná složka B: Xi „dráždivý“

Označení dle GGVS: žádné

**MATNÁ TRANSPARENTNÍ VRSTVA PRO PODLAHY PANDOMO K1****Technické údaje:**

**Záměsný poměr:** Určen velikostí jednotlivých nádob.

**Specifická váha:** asi 1,10 kg/l

**Spotřeba:** asi 150 g/m<sup>2</sup>

**Nejnižší vytvrzovací teplota:**  
15 °C

**Doba zpracování**

**při 20 °C:** 90 minut

**Schnutí**

**při 20 °C a 60% vlhkosti:**

zcela suchý  
přibližně po 2 hodinách  
pochůzný asi po 16 hodinách  
zatížitelný asi po 7 dnech

**Otěr (Taber)**

**(CS 10/1000 U/1000 g):**  
asi 35 mg

**Tvrdość (Shore)**

**(po 7 dnech): v celkovém systému**

PANDOMO CTG lesklý

+ PANDOMO CTM matný:  
asi 82

**Stupeň lesku:** hedvábně matný, 20 – 25%  
při > 60 °C

**Dodávané balení:** PANDOMO CTM matný :  
nádoby o objemu 3 l

PANDOMO CTV ŘEDIDLO:  
nádobka o objemu 1 l

**Skladování:** Obě složky PANDOMO CTM  
matný jsou v nesmíchaném stavu  
skladovatelné min. 12 měsíců.  
Přechovávat v chladných a  
suchých prostorech, chránit před  
mrazem!