



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO PF

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Pro údržbu namáhaných dílčích ploch u broušených povrchů, ošetřených přípravkem PANDOMO SL-olejem, na podlahách PANDOMO K1

Na bázi oleje, bez konzervačních prostředků

Nevytváří vrstvy

Prodyšný

Biologicky odbouratelný

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

Oblast použití:

Pro vnitřní prostory.

PANDOMO PF doplňuje údržbu dilčích ploch, ošetřených přípravkem PANDOMO SL, které jsou mimořádně namáhány, např. vstupní prostory, chodby, průchody, aj.

Druh výrobku:

PANDOMO PF je produkt na bázi oleje. Povrchová struktura plochy, chráněné přípravkem PANDOMO SL, se již nezmění.

Zpracování:

Přípravek PANDOMO PF nanášejte v malých dávkách pomocí rozprašovače nebo hadříku, z něhož se neuvolňují vlákna, v tenké vrstvě na povrch. Přibližně po 10 minutách působení jej bílým nebo šedým vatovým „polštářem“ vmasírujte. Poté na ploše nesmí zůstat olejový film a olejové stříkance!

V případě, že se objeví matná, vyšlapaná místa nebo skvrny, jednoduše je dodatečně naolejujte přípravkem PANDOMO PF (např. hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna).

Pozor:

Zajistěte větrání podlahy (otevřené dveře).

Teploty nad 18°C urychlují proces schnutí. Doba schnutí musí trvat alespoň 6 hodin.

Na podlahu nevstupujte tak dlouho, dokud jsou po nanesení oleje na povrchu viditelné stopy.

Během této doby chraňte před vodou!

Opatření pro trvalé zachování hodnoty povrchu jsou uvedena v našem návodu na údržbu!

Čištění a likvidace:

Pracovní zařízení a nástroje po použití důkladně očistěte čisticím prostředkem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny pro likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním datovém listu.

Upozornění:

PANDOMO PF je po vytvrnutí fyziologicky nezávadný.

Zajistěte dobré větrání. Při zasažení očí ihned vypláchněte čistou vodou.

Nepracovat u otevřeného plamene.

Zaschlá vrstva již není hořlavá.

Technické údaje:

Specifická hmotnost:

ca. 0,9 kg / l

Spotřeba

25 g/m²

Balení:

nádoby o obsahu 1 l

Skladování:

12 měsíců v suchém prostředí a v dobře uzavřených nádobách.