



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

pan**DOMO**[®] MW

POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOMICRO MW, BÍLÁ

pan**DOMO**[®] MB

POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOMICRO MB, ČERNÁ

Pro zhotovení cementových, rychle použitelných,
kreativních podlah v terazzovém vzhledu

Pojivová matrice se dodává v bílé a černé barvě

Po 8 hodinách je hmota pochůzná

Po 24 hodinách je možné hmotu brousit

Pro vrstvy o tloušťce od 11 mm

Pro interiéry

Má optimalizované vlastnosti zpracování

- Hmota je samonivelační
- Doba zpracování 60 minut
- Hmota vykazuje malé srštění
- Povrch lze brzy brousit
- Hmota je brzy zatížitelná

Nehořlavá

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

Pojivová matrice TerrazzoMicro MW, bílá

Pojivová matrice TerrazzoMicro MB, černá

Oblast použití:

Pro interiéry.

Vytváření reprezentativních, kreativně ztvárněných pohledových a užitných ploch, které jsou rychle pochůzná a vykazují brzkou počáteční pevnost.

Lze brousit.

Druh:

Bílý příp. černý prášek ze speciálních cementů a vybraných plniv.

Při rozmíchání s vodou a předepsanou jemnou ozdobnou drtí PANDOMO TG obdržíte vláchnou, samovyhlazující maltu, která může být zpracovávána cca 30 minut a cca po 8 hodinách je pochůzná.

Příprava podkladu:

Betonový podklad nebo cementový potěr (pevnosti dle příslušných norem DIN a příslušných požadavků) musí být suchý, pevný a bezprašný.

K odstranění nečistot, separačních vrstev, uvolněných povrchových částí a nahromaděných pojiv je třeba podklad otryskat kuličkami nebo pískem.

Aby byla zajištěna přidrženost k podkladu, musí být podklad zhotoven s kontaktním můstkem z přípravku PANDOMO PR. Zpracování přípravku PANDOMO PR se provádí dle pokynů výrobce.

Pokud podklad není zcela rovný, je třeba jej vytvořit pomocí přípravku ARDEX K 80.

Zpracování:

K namíchání je zapotřebí 25 kg jemné ozdobné drti PANDOMO TG 1-3 mm, 25 kg hmoty PANDOMO MW příp. hmoty MB TerrazzoMicro MB či MW a cca 4,5 - 5 l vody nebo násobky.

Jemná ozdobná drť PANDOMO TG Schmuckkörnung, fein se nasype do míchačky s nuceným pohonem a ta se spustí.

Poté se přidá hmota PANDOMO MW příp. pojivová matrice MB TerrazzoMicro MB či MW a přidá se voda.

Malta se pak míchá tak dlouho, až je homogenní.

Hmotu pak nechejte jednu minutu stát a znovu míchejte tak dlouho, až vznikne roztékavá malta bez hrudek.

Je možno použít ozdobnou drť PANOMO TG následujících zrnitostí:

Nero	1-3 mm
Rosso	1-3 mm
Marrone-Ocra	1-3 mm
Bianco-Rosé	1-3 mm
Bianco	1-3 mm

Minimální tloušťka vrstvy hmoty PANDOMO MW příp. pojivové matrice MB TerrazzoMicro MB či MW je 11 mm.

Hmota je zatížitelná po jednom dni.

Nepoužívejte žádné přísady do potěru jako např. mísící oleje atd.

Nemíchejte s jinými cementy.

Doba zpracovatelnosti hmoty PANDOMO MW příp. pojivové matrice MB TerrazzoMicro MB či MW je cca 30 minut.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracování.

Nízké teploty zpomalují vytvrdnutí.

Nenanášejte při teplotách pod +5 °C.

Použití na podlahovém topení:

Při použití hmoty PANDOMO MW příp. PB TerrazzoMicro MB či MW na teplovodním podlahovém topení je možno dobu čekání do pokládky výrazně zkrátit.

3 dny po nanesení potěru PANDOMO ATS (viz technický list) se začíná s vyhříváním při teplotě na přívodu +25°C. Tato se udržuje po 3 dny.

Poté se nastaví maximální teplota na přívodu a udržuje se další čtyři dny. Během této doby je třeba plochu chránit před průvanem.

Další zpracování plochy:

Hmota PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro je po osmi hodinách pochůzná a po 1 dni broušitelná.

K broušení podlahy je doporučeno používat 3-talířové broušící stroje firmy MKS Funke GmbH.

Kontakt:

MKS Funke GmbH
Im Fisserhook 28
46395 Bocholt

Telefon +49 (0) 28 71/24 75 - 0
Telefax +49 (0) 28 71 / 24 75 50
www.mks-schleiftechnik.com
info@mks-schleiftechnik.com

Pozor:

PANDOMO TerrazzoMicro nelze použít v exteriéru a v trvale mokřích prostorách.

Hmotu PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro MB či MW je možno barvit pigmenty schválenými firmou ARDEX.

Pro uzavření pórů je třeba použít stěrku PANDOMO TFB Füllspachtel schwarz (černá) příp. PANDOMO TFW Füllspachtel weiss (bílá).

K čištění, impregnaci a údržbě se smějí používat pouze produkty, doporučené firmou ARDEX HmbH.

264 3/2007

Upozornění:

Obsahuje cement. Dráždí kůži. Nebespečí vážného poškození očí. Nesmí se dostat do rukou dětem.

Nevdechujte prach.

Vyvarujte se zasažení očí a kůže.

Při zasažení očí ihned důkladně opláchněte vodou a poradte se s lékařem.

Při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje.

Při polknutí se ihned poradte s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu.

GISCODE ZP 1 = produkt, obsahující cement, s malým množstvím chronitanů

Technická data**dle kvalitativní normy ARDEX:**

Poměr míchání:	Poměr míchání cca 4,5 – 5 l vody: 25 kg hmoty PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro MB či MW : 25 kg jemné ozdobné drti PANDOMO TG jemnozrný (Spotřeba vody se může měnit v závislosti na použité zrnitosti)
Sypká hmotnost:	cca 1,2 kg/l
Hmotnost čerstvé malty:	cca 2,2 kg/l
Spotřeba materiálu:	cca 10 kg/m ² /cm (matrice)
Doba zpracování (+20 °C)*:	cca 30 min.
Pochůznost (+20 °C)*:	cca po 8 hodinách
Pevnost v tlaku*:	po 1 dni cca 30 N/mm ² po 7 dnech cca 40 N/mm ² po 28 dnech cca 45 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu*:	po 1 dni cca 5 N/mm ² po 7 dnech cca 6 N/mm ² po 28 dnech cca 6 N/mm ²
Požární třída:	A1 – dle EN 13501
Otěruvzdornost:	A9 (měřeno dle EN 13892, část 3, třída opotřebení/odolnosti dle Böhmeho)
Podlahové topení:	ano
Označení dle GefStoffV:	Xi dráždivá látka
Označení dle GGVS/ADR:	žádné
Balení:	pytle, 25 kg netto
Skladování:	V suchých prostorech a v originálním uzavřeném balení je produkt skladovatelný cca 6 měsíců.